

# Deck Bambú





Duro y Duradero



CO<sup>2</sup> Neutro



Resistencia al fuego



Bajo mantenimiento



Libre de plagas

## Propiedades técnicas y certificaciones

Propiedades	Método
Densidad	± 1200 kg / m <sup>3</sup>
Resistencia al impacto - Dureza Brinell media	± 9,5 kg / mm <sup>2</sup> (valor medio - EN 1534)
Reacción al fuego	Class Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia al deslizamiento	R 10(CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)
Elasticidad modulus	12090 N/ mm <sup>2</sup> (valor medio - EN 408)
Resistencia a la flexión	99,6 N/mm <sup>2</sup> (characteristic value - EN 408)
Durabilidad	Clase 1 según norma EN 350/CEN/TS 15083-2, test de simulación de envejecimiento / Clase 1 según norma EN 350 / EN 113-2 (CEN/TS 15083-1)
Conservantes superficiales y acabado	Cumplen con la normativa europea sobre productos biocidas (BPR) y no figuran en la lista de restricciones del Anexo XVII de ReEACH / lista de candidatos
Resistencia a hongos:	Clase 0, Resistencia fuerte a los hongos (EN ISO 846), tratamiento sólo superficial.
Clase de uso	Clase 4 (EN 335)
Declaración de Producto Ambiental	EPD (EN 15804)
FSC®:	Producto certificado FSC® bajo demanda
Contribución LEED BD+C - v4	MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, IEQ 4.3, IEQ 4.4
Contribución BREEAM	MAT 1, MAT 2, MAT 3 (FSC®), MAT 5
Garantía	25 años

## Certificaciones FSC®



The mark of responsible forestry  
FSC® C002063



breeam

## Machihembrado



## Ranurado / Liso (Reversible)



## Dimensiones de la pieza



Dimensiones: 1850 x 137 x 20 mm

## Clip Fijador




## Colores



X-treme



N-durance IPE



N-durance Savanna

## Resumen de instalación

- Utilizar un clavador adecuado y fijo.
- Determinar la cara a utilizar, lisa o ranurada.
- Colocar las lamas sobre el clavador fijándolas con el clip (insertar la misma en el machihembrado de la lama).
- Dejar una pendiente mínima del suelo de 1-2% y asegurar la correcta ventilación.
- Después de la instalación: asegúrese que se realiza una correcta limpieza y mantenimiento.
- Cuando no se aplica un acabado para exteriores regularmente, la estructura de fibras naturales del bambú se hará más visible.
- Para mantener el color marrón intenso, se recomienda aplicar el aceite Woca tras 3 a 4 meses después de la instalación.
- El mantenimiento anual con el aceite Woca Exterior Wood Oil es necesario para conservar el color caramelo garantizando un aspecto lujoso y para mantener la resistencia a los hongos de la superficie.